

- 产品描述:** TiKON™ TR-35 是运用最新的硫酸法工艺技术生产出来的一款经过氧化铝和氧化锆包膜、具有中性色相的金红石型二氧化钛颜料。它被设计成一款通用型产品，适用应用于水性和溶剂型涂料。它拥有良好的遮盖力、高白度、易于润湿和易于分散等特点。
- 主要特点:**
- 良好的遮盖性
  - 易于润湿和易于分散
  - 白度高
  - 中等耐候性
- 应用范围:** TiKON™ TR-35 推荐用于以下用途:
- 建筑涂料（室内和室外应用）
  - 粉末涂料
  - 一般用途的工业涂料
  - 橡胶
- 典型特性:**
- |                        |               |
|------------------------|---------------|
| • TiO <sub>2</sub> 含量: | 94%           |
| • 表面处理:                | 氧化铝、氧化锆, 和有机物 |
| • 吸油量:                 | 21g/100g      |
| • pH 值 (10% 悬浮液):      | 7.5           |
| • 比重:                  | 4.1           |
- 其它信息:** TiKON™ TR-35 符合以下标准:
- ASTM D476 类型 VII
  - BS EN ISO 591-1:2000 类型 R2
  - ECOIN: 列于 EINECS 标准号 236-675-5
  - CAS 编号 13463-67-7
  - 颜色索引号 77891, 6 号白色颜料
- 统制状态:** 由于 TiKON™ TR-35 的应用范围广泛, 我们无法在此技术数据表内对相关主题进行充分阐述。我公司可应客户要求提供合规性的声明。请与您的科斯特销售代表联系。

### 亚洲/太平洋

Lot 350 Old Coast Road  
Australind WA 6233  
Australia  
电话: +(08).9780.8301 or  
+61.8.9780.8301

### 中国

中国上海浦东新区  
陆家嘴环路 958 号  
华能联合大厦 24 层 2404 室  
邮编 200120  
电话: +86.21.6100.6288  
传真: +86.21.6886.5955

### 欧洲

Brielen 9  
2830 Willebroek  
Belgium  
电话: +32.3.860.4800  
传真: +32.3.860.4801

### 拉丁美洲

LWM Corporate Center  
Rua George Ohm, 206 - Tower A  
2nd Floor  
04576-020 - São Paulo - SP - Brazil  
电话: +55.11.3296.1500

### 中东/非洲/印度次大陆

Sari Street (in front of Airport  
Municipality)  
Al Rabwah District, P.O. Box 13586  
Jeddah 21414  
Kingdom of Saudi Arabia  
电话: +966.12.432.8200

### 北美

6752 Baymeadow Drive  
Glen Burnie, MD 21060  
USA  
电话: +1.410.229.4441  
传真: +1.410.229.4415