

**产品描述:** TiKON™ TR-33 是运用最新的硫酸法工艺技术生产出来的一款经氧化铝和氧化锆包膜、具有中性色相的金红石型二氧化钛颜料。它可在要求具备出众的分散性、高白度和中等耐候性的广泛应用中使用。

**主要特点:**

- 在水性和溶剂型配方中均能带来出众的分散性
- 高亮度
- 干净的淡色光
- 中等耐候性

**应用范围:** TiKON™ TR-33 推荐用于以下用途:

- 一般用途的工业涂料
- 罐头涂料
- 粉末涂料
- 建筑涂料（包括室内和室外）
- 油墨 – 包括凹印和柔印油墨
- 特殊用途涂料
- 橡胶和塑溶胶

**典型特性:**

- **TiO<sub>2</sub> 含量:** 94%
- **表面处理:** 氧化铝、氧化锆和有机物
- **吸油量:** 21g/100g
- **pH 值 (10% 悬浮液):** 7.5
- **比重:** 4.1

**其它信息:** TiKON™ TR-33 符合以下标准:

- ASTM D476 类型 VII
- BS EN ISO 591-1:2000 类型 R2
- Ecoin: 列于 EINECS 标准号 236-675-5
- CAS 编号 13463-67-7
- 颜色索引号 77891, 6 号白色颜料

**统制状态:** 由于 TiKON™ TR-33 的应用范围广泛, 我们无法在此技术数据表内对相关主题进行充分阐述。我公司可应客户要求提供合规性的声明。请与您的科斯特销售代表联系。

### 亚洲/太平洋

Lot 350 Old Coast Road  
Australind WA 6233  
Australia  
电话: +(08).9780.8301 or  
+61.8.9780.8301

### 中国

中国上海浦东新区  
陆家嘴环路 958 号  
华能联合大厦 24 层 2404 室  
邮编 200120  
电话: +86.21.6100.6288  
传真: +86.21.6886.5955

### 欧洲

Brielen 9  
2830 Willebroek  
Belgium  
电话: +32.3.860.4800  
传真: +32.3.860.4801

### 拉丁美洲

LWM Corporate Center  
Rua George Ohm, 206 – Tower A  
2nd Floor  
04576-020 - São Paulo – SP - Brazil  
电话: +55.11.3296.1500

### 中东/非洲/印度次大陆

Sari Street (in front of Airport  
Municipality)  
Al Rabwah District, P.O. Box 13586  
Jeddah 21414  
Kingdom of Saudi Arabia  
电话: +966.12.432.8200

### 北美

6752 Baymeadow Drive  
Glen Burnie, MD 21060  
USA  
电话: +1.410.229.4441  
传真: +1.410.229.4415

除适用法律另行规定之外, 本资料的任何内容都不得被视作任何表述或保证, 无论明示或暗示。本文提出的推荐和建议仅供您自行调查和核实。国民二氧化钛有限公司 (Cristal) 及其子公司和附属机构 (“卖方”) 的产品仅根据产品规格出售, 并且适用卖方标准销售条款, 而不随附任何明示或暗示的在法律或事实上对产品的适用性或特定用途的适用性做出的保证, 买主需自行进行测试, 以确定该产品对其特定用途的适用性。文中有关卖方的产品或工艺的可能用途方面的陈述无意作为推荐意见, 也无意作为使用它们侵犯任何专利、无照使用专利发明的许可。由于无法获知产品的具体最终用途, 我们对产品是否符合食品接触法律或规定不做任何表述或保证。

使用前请参考安全数据单 (SDS) 中有关本产品的安全信息。