

产品描述: TiONA® RCL-3 是经过重度处理的氯化法工艺金红石二氧化钛颜料，专为在关键聚氯乙烯材料上配制的平光乳胶漆内提供优异的遮盖力和良好的涂膜完整性而设计。TiONA® RCL-3 还可为成品漆带来易于渗入性和优异的稳定性，还有很高的干遮盖遮光性。

主要特点:

- 专为平光/亚光涂料产品设计
- 亮度出众
- 高着色力
- 在 CPVC 上具有优异的干遮盖遮光性
- 储存稳定性卓越

应用范围: TiONA® RCL-3 推荐用于以下用途:

- 高水平 PVC 平光内饰乳胶漆
- 亚光外饰乳胶漆
- 内饰质感乳胶漆
- 天花板涂料
- 水基亚光油墨
- 纸张和纺织品涂料

典型特性:

TiO ₂ 含量:	81%
• 表面处理:	氧化铝、氧化硅
• 吸油量:	35g/100g
• pH 值 (10% 悬浮液):	8.5
• 比重:	3.8

其它信息: TiONA® RCL-3 符合以下标准:

- ASTM D476 - 00 (2000) 类型 III
- BS EN ISO 591-1:2000 类型 R3
- ECOIN: 列于 EINECS 标准号 236-675-5
- CAS 编号 13463-67-7
- 颜色索引号 77891, 6 号白颜料

统制状态: 由于 TiONA® RCL-3 的应用范围广泛, 相关主题多样, 无法在此技术数据表内进行充分阐述。我司可应客户请求提供合规性的声明。请与您的科斯特销售代表联系。

亚洲/太平洋

Lot 350 Old Coast Road
Australind WA 6233
Australia
电话: +(08).9780.8301 or
+61.8.9780.8301

中国

中国上海浦东新区
陆家嘴环路 958 号
华能联合大厦 24 层 2404 室
邮编 200120
电话: +86.21.6100.6288
传真: +86.21.6886.5955

欧洲

Brielen 9
2830 Willebroek
Belgium
电话: +32.3.860.4800
传真: +32.3.860.4801

拉丁美洲

LWM Corporate Center
Rua George Ohm, 206 - Tower A
2nd Floor
04576-020 - São Paulo - SP - Brazil
电话: +55.11.3296.1500

中东/非洲/印度次大陆

Malik Road, King's Road Tower
King Abdulaziz Road, 16th Floor
P.O. Box 13586
Jeddah 21414
Kingdom of Saudi Arabia
电话: +966.12.224.8000
传真: +966.12.606.9087

北美

6752 Baymeadow Drive
Glen Burnie, MD 21060
USA
电话: +1.410.229.4441
传真: +1.410.229.4415

TiONA® 是在美国以及全球其他国家内的注册商标。

除适用法律另行规定之外, 本资料的任何内容都不得被视为任何表述或保证, 无论明示或暗示。本资料内的推荐和建议需供读者自行研究和确认。国民二氧化钛有限公司 (Cristal) 及其子公司和附属机构 (“卖方”) 的产品仅根据产品规格出售, 并且适用卖方标准销售条款, 而不随附任何明示或暗示的在法律或事实上对产品的适用性或特定用途的适用性做出的保证, 买主需自行进行测试, 以确定该产品对其特定用途的适用性。文中有关卖方的产品或工艺的可能用途方面的陈述无意作为推荐意见, 也无意作为使用它们侵犯任何专利、无照使用专利发明的许可。由于无法获知产品的具体最终用途, 我们对产品是否符合食品接触法律或规定不做任何表述或保证。使用前请参考安全数据单 (SDS) 中有关本产品的安全信息。